

ПРИПОИ за СПОЯВАНЕ / сребърни, медно-фосфорни, месингови и др./, ФЛЮСИ

Арт. №	Артикул/ наименование	Стандартно означение DIN EN 1044	Опаковка кг	Размер
6762	CuP6: Медно-фосфорен (T= 645-825°C) <i>итал, гол, самофлюсир</i>	CP 203	1 кг	2.0 x 500 мм
6719	CuP6: Медно-фосфорен (T= 645-825°C) <i>гол, самофлюсиращ се</i>	CP 203	1 кг	2.0 x 500 мм
6760	Ag 2P: Медно-фосфорен, 2% сребро (T= 645-825°C) <i>итал, гол, самофлюсир</i>	CP 105	1 кг	2.0 x 500 мм
6711	Ag 2P: Медно-фосфорен, 2% сребро (T= 645-825°C) <i>гол, самофлюсиращ се</i>	CP 105	1 кг	2.0 x 500 мм
6725	Ag 5CuP: Медно-фосфорен, 5% сребро (T= 650-810°C) <i>итал, гол, самофлюсир</i>	CP 104	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6922	Ag 5-P: Медно-фосфорен, 5% сребро (T= 650-810°C) <i>гол, самофлюсир</i>	CP 104	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6726	Ag15CuP: Медно-фосфорен, 15% сребро (T= 650-800°C) <i>итал, гол, самофлюсир</i>	CP 284	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6747	Ag20 -F: Сребърен, обмазан с флюс (T= 810°C) <i>итал.</i>	Ag 206	1 кг.	ф 2.0 x 500 мм
6707	Ag20 -F: Сребърен, обмазан с флюс (T= 810°C)	Ag 206	1 кг.	ф 2.0 x 500 мм
6751	Ag20: Сребърен, гол (T= 810°C) <i>итал.</i>	Ag 206	1 кг.	ф 2.0 x 500 мм
6749	Ag30Sn-F: Сребърен, обмазан с флюс (T=650-750°C) <i>итал.</i>	Ag 107	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6706	Ag30Sn-F: Сребърен, обмазан с флюс (T=650-750°C)	Ag 107	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6748	Ag30Sn: Сребърен, гол (T = 740°C) <i>итал.</i>	Ag 107	1 кг.	ф 2.0 x 500 мм
6752	Ag34Sn-F: Сребърен, обмазан с флюс (T=630-730°C) <i>итал.</i>	Ag 106	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6742	Ag40Sn-F: Сребърен, обмазан с флюс (T= 640-700°C) <i>итал.</i>	Ag 105	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6756	Ag40Sn-F: Сребърен, обмазан с флюс (T= 640-700°C)	Ag 105	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6759	Ag40Sn-F: Сребърен, обмазан с флюс (T= 640-700°C) <i>итал.</i>	Ag 105	1 кг	ф 1.5 x 500 мм
6753	Ag40Sn: Сребърен, гол (T= 640-700°C) <i>итал.</i>	Ag 105	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6773	Ag40Sn /Sop 800Sn (T= 640-700°C) <i>порт.</i>	Ag 105	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6743	Ag40Sn: Сребърен, гол (T= 640-700°C) <i>итал.</i>	Ag 105	1 кг	ф 1.5 x 500 мм
6737	Ag55Sn-F: Сребърен, обмазан с флюс (T= 630-660°C) <i>итал.</i>	Ag 102	1 кг	ф 2.0 x 500 мм
6722	Ag55Sn: Сребърен, гол (T= 630-660°C) <i>итал.</i>	Ag 102	1 кг	ф 1.5 x 500 мм
6741	Ag40Cd паста (T= 595-630°C)	Ag 304	30 г	паста
		туба/спринцовка		
6723	CuP6 паста (T= 645-825°C)	CP 203	100.0	паста
		туба/спринцовка		

Арт. №	Артикул/ наименование	Стандартно означение DIN EN 1044	Опаковка кг	Размер
6770	Cu60Zn: Месингов, обмазан с флюс (T= 870-900°C) <i>итал.</i>	CP 203	1 кг	ф 3.0 x 500 мм
6717	Hartlot 1F/ CuZn40: Месингов,с флюс (T= 870 -900°C)	CU 301	5 кг	ф 3.0 x 500 мм
6776	Cu59ZnSn: Месингов, <i>зол</i> (T= 870-900°C) <i>итал.</i>	CU 470	1 кг	ф 3.0 x 1000 мм
6920	Hartlot 1/ CuZn39Sn: Месингов, <i>зол</i> (T= 870 -900°C)	CU 301	5 кг	ф 3.0 x 500 мм
6715	Hartlot 1F/ CuZn40: Месингов,с флюс (T= 870 -900°C)	CU 301	5 кг	ф 2.5 x 500 мм
6777	Cu59ZnSn: Месингов, <i>зол</i> (T= 870-900°C) <i>итал.</i>	CU 302	1 кг	ф 2.5 x 1000 мм
6714	Hartlot 1F/ CuZn40: Месингов,с флюс (T= 870 -900°C)	CU 301	5 кг	ф 2.0 x 500 мм
6778	Cu59ZnSn: Месингов, <i>зол</i> (T= 870-900°C) <i>итал.</i>	CU 470	1 кг	ф 2.0 x 1000 мм
6761	Cu48ZnNi10: <i>мелхиорен, зол</i> (T= 890 -920°C) <i>итал.</i>	CU 773	5 кг	ф 2.0 x 500 мм
6720	Hartlot 2/CuNi10Zn42: мелхиор, <i>гол</i> (T= 870 -900°C)	CU 301	5 кг	ф 2.0 x 500 мм
6780	Cu48ZnNi10: <i>мелхиорен, зол</i> (T= 890 -920°C) <i>итал.</i>	CU 773	5 кг	ф 3.0 x 500 мм
6921	Hartlot 2/CuNi10Zn42: мелхиор, <i>гол</i> (T= 870 -900°C)	CU 301	5 кг	ф 3.0 x 500 мм

ФЛЮСИ към припои твърди ЗА СПОЯВАНЕ / пастообразни и прахообразни

6789	AG4/ FH-10 /T= 500-800°C/ Флюс-паста <i>итал.</i>	F-SH 1	1 кг туба	F-SH-10
6790	AG4/ FH-10 /T= 500-800°C/ Флюс-паста <i>итал.</i>	F-SH 1	0.5 кг туба	F-SH-10
6786	F-SH-10 /T= 500-800°C/ Флюс-паста	F-SH 1	1 кг туба	F-SH-10
6793	F-SH-10 /T=500-800°C/ Флюс-прах	F-SH 1	1 кг туба	F-SH-10
6782	F-SH-21 /T=800-1100°C/ Флюс-паста	F-SH2	1 кг туба	F-SH-2
6791	AG5/ FH-21 /T= 800-1100°C/ Флюс-паста <i>итал.</i>	F-SH 2	1 кг туба	F-SH-2
6792	AG5/ FH-21 /T= 800-1100°C/ Флюс-прах <i>итал.</i>	F-SH 2	1 кг туба	F-SH-2
6783	F-SH-21 /T=800-1100°C/ Флюс-прах	F-SH2	1 кг туба	F-SH-2

ПРИПОИ МЕКИ за спояване на алуминий, мед и неръждаеми стомани

Арт. №	Артикул/ наименование	Стандартно означение	Опаковка кг	Размер
6732	Al / S-Sn 97 Cu 3 / за алуминий калаено-меден, с флюсова сърцевина	Sn Cu 3 (T= 230 -250°C)	0.1 кг ролка	ф 1.5 мм
6731	Al / S-Sn 97 Cu 3 / за алуминий калаено-меден, с флюсова сърцевина	Sn Cu 3 (T= 230 -250°C)	0.25 кг ролка	ф 1.5 мм
6764	Al / S-Sn 97 Cu 3 / за алуминий калаено-меден, с флюсова сърцевина	Sn Cu 3 (T= 230 -250°C)	1.0 кг ролка	ф 1.5 мм
6779	Cu / S-Sn 97 Cu 3 / за Мед калаено-меден, плътен тел	Sn Cu 3 (T= 230 -250°C)	0.1 кг ролка	ф 2.0 мм
6757	Cu / S-Sn 97 Cu 3 / за Мед калаено-меден, плътен тел	Sn Cu 3 (T= 230 -250°C)	1.0 кг ролка	ф 1.5 мм
6765	VA / S-Sn 96 Ag 4 / за неръжд. калаено-сребърен, с флюсова сърцевина	Sn Ag 4 (T= 221°C)	0.1 кг ролка	ф 1.5 мм

