

# ***VESUT***

**Специален тип  
стомана 1.2390M  
Special Grade**

**Неръждаема стомана**

## **Химичен състав / Chemical Analysis (in %)**

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Nb		
0,72	0,55	0,45	14,5	1,90	0,60	0,80		

## **Термообработка / Heat Treatment**


- Температура на аустенитизиране / Austenitizing :

✓ 1050-1090°C / 1925-1990°F

- Среда, в която се извършва закаляването /  
Quenching Medium:

✓ Масло , солна баня или сяра/  
Oil, Saltbath or Nitrogen

- Отвързване/ Annealing (Tempering):



## **Свойства**

Има приложение за режещи дискове и ножове в хранително-вкусовата промишленост, за ловджийски ножове и други.

## **Възможност за доставка / Delivery Options**

-ламарини  
-заготовки

- листове  
- дискове